



RECER - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20 - 3771-953 OLIVEIRA DO BAIRRO

PORTUGAL

Tel.: (351) 234730500 Fax.: (351) 234730502

recer@recer.pt | www.recer.pt

## FICHA TÉCNICA

PAVIMENTO DE GRÉS VIDRADO

Norma(s): BS EN14411:2012; EN 14411:2016 - Anexo H

Grupo de Produto: Blb - GL

Referência	Formato (cm)	DIMENSÃO de FABRICO (mm)	Espessura (mm)
Magnes Decor Green	7,5x30	72x297	8.3

Características Técnicas	Norma de Ensaio	Requisito	Valor
<b>DIMENSÃO de FABRICO (mm)</b>	ISO 10545-2	$\leq 2\%$ (Max.: $\pm 5\text{mm}$ )	Cumpre
- Desvio para a Dimensão de Fabrico (%)		$\pm 0.6\%$ ( $\leq \pm 2\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
- Desvio para a Média da Amostra (%)		$\pm 5\%$ (Max.: $\pm 0.5\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
<b>ESPESSURA</b>		$\pm 0.5\%$ ( $\leq \pm 1.5\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
- Desvio para a Dimensão de Fabrico (%)		$\pm 0.5\%$ ( $\leq \pm 2\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
<b>RECTILINEARIDADE</b>		$\pm 0.5\%$ ( $\leq \pm 2\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
- Desvio para a Dimensão de Fabrico (%)		$\pm 0.5\%$ ( $\leq \pm 2\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
<b>RECTANGULARIDADE</b>	ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ ( $\leq \pm 2\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
- Desvio para a Dimensão de Fabrico (%)		$\pm 0.5\%$ ( $\leq \pm 2\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
<b>PLANEZA</b>		$\pm 0.5\%$ ( $\leq \pm 2\text{mm}$ ) [N $\geq 15$ ]	Cumpre
- Desvio para a Diagonal ou para a Dimensão de Fabrico (%)	ISO 10545-2	95% Sem Defeitos	Cumpre
<b>ASPECTO VISUAL</b>		0,5 % < Eb $\leq$ 3 %	Cumpre
<b>ABSORÇÃO DE ÁGUA</b>		0,5 % < Eb $\leq$ 3 %	Cumpre
<b>RESISTÊNCIA À FLEXÃO</b>	ISO 10545-4	$\geq 1100$ (Espessura $\geq 7.5$ mm)	Cumpre
- Força de Ruptura (N)		$\geq 30$	Cumpre
- Módulo de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> )	ISO 10545-5	$\geq 0.55$	Cumpre
<b>RESISTÊNCIA AO IMPACTO</b>		$\geq 0.55$	Cumpre
- Coeficiente de Restituição	ISO 10545-6	Não Aplicável	~
<b>RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA (mm<sup>3</sup>)</b>		Segundo valores do Fabricante	~
<b>RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL (PEI)</b>	ISO 10545-7	Segundo valores do Fabricante	~
<b>DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR</b>		Segundo valores do Fabricante	< 9.0x10 <sup>-6</sup>
- Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (K <sup>-1</sup> )	ISO 10545-8	Exigida	Cumpre
<b>RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO</b>		Segundo valores do Fabricante	< 0.6mm/m
<b>EXPANSÃO À HUMIDADE</b>	ISO 10545-9	Exigida	Cumpre
<b>RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO</b>		Exigida	Cumpre
<b>RESISTÊNCIA AO GELO</b>	ISO 10545-10	Exigida	Cumpre
<b>RESISTÊNCIA AOS QUÍMICOS</b>		Min. B	A
- Resistência aos Produtos de Limpeza e Sais de Piscina	ISO 10545-11	Segundo valores do Fabricante	LA
- Resistência aos Ácidos		Segundo valores do Fabricante	LA
- Resistência às Bases	ISO 10545-12	Min. Classe 3	5
<b>RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS</b>		Min. Classe 3	5
<b>RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO</b>	EN 16165	Não Aplicável	~
- Locais de Trabalho com Óleos e/ou Gorduras		Não Aplicável	~
- Locais com Presença de Água	A	Não Aplicável	~
	C	Não Aplicável	~